

Datablad med CE-deklaration

RT 309
 Røde blødstrogne mursten
 FlexStone massive



Anførte værdier er vejledende* Revideret: 28-01-2015

Stentype / Kategori	HD 1
Dimensioner	Flexformat 228x108x48 mm
Tolerance	T2 Længde ± 4 mm, bredde ± 3 mm, højde ± 2 mm
Bruttodensitet	1680-1740 kg/m ³
Tolerance	D2 Minimumsværdi $\pm 5\%$
Trykstyrke, liggeflade middel, min.	20 N/mm ²
Trykstyrke, liggeflade normaliseret, min.	16 N/mm ²
Frostbestandighed	F2
Geometri	Gruppe 1 i henhold til EN 1996-1-1
Range	NPD
Planhed og parallelitet	NPD
Fugtbevægelser	NPD
Vedhæftning	0,15 N/mm ² (tabelværdi, EN 998-2, annex C)
Aktive opløsningssalte	S0
Brandmodstand	A1 (indeholder < 1,0% organisk materiale)
Direkte luftbåren lydisolation	NPD
Varmeisolation	NPD
Vandoptagelse middelværdi	11-13 vægt %
Minutsugning middelværdi	2,5-3,3 kg/m ²
Eksponeringsklasse (miljøklasse)	MX4
<i>*De præcise værdier for en bestemt leverance kan fås ved henvendelse til A/S Randers Tegl</i>	
Forbrug	70 stk/m ²
Palletering: FlexFormat	112 eller 80 stk med plasthætte
Formsten	Nej
Afsyring	Normal
Mørtelvalg	Opmuringsmørtel skal være i overensstemmelse med teglstenens værdier for minutsugning og vandoptagelse og med styrkeegenskaber og holdbarhed i overensstemmelse med statiske påvirkninger og eksponeringsklasse. Se Mørtelvalg i Murerhåndbogen eller spørg mørtelleverandøren.
Anvendelsesområde	Udvendigt murværk
Bemærk	Tegl er et naturmateriale og der kan forekomme variationer i farve og struktur. Se derfor prøver eller referencebyggerier med de aktuelle teglprodukter.