

Opmuring og overfladebehandling af mursten med lav vandoptagelse og minutsugning

Facadesten med lav til moderat vandoptagelse og minutsugning

RT 333 Rustica røde "håndstrøgne"
RT 444 Rustica rød/brune "håndstrøgne"
RT 445 Rustica rød/brune Patina "håndstrøgne"
RT 452 Rustica Gotik "håndstrøgne"
RT 453 Rustica Barok "håndstrøgne"
RT 510 Unika Blådæmpede blødstrøgne
RT 514 Unika Blådæmpede med kul blødstrøgne
RT 515 Unika Blådæmpede Rokoko "håndstrøgne"
RT 526 Unika Windsor blødstrøgne
RT 531 Unika Colosseum blødstrøgne
RT 534 Unika Parma blødstrøgne

Ovennævnte har en vandoptagelse i området 7-9 vægt %, og en minutsugning omkring 1,0 kg/m², der kan betegnes som moderat til lav.

Facadesten med meget lav vandoptagelse og minutsugning

RT 150 Ultima blødstrøgne
RT 151 Ultima blødstrøgne
RT 152 Ultima blødstrøgne
RT 153 Ultima blødstrøgne
RT 154 Ultima blødstrøgne
RT 155 Ultima blødstrøgne
RT 156 Ultima blødstrøgne
RT 157 Ultima blødstrøgne
RT 159 Ultima blødstrøgne
RT 160 Ultima blødstrøgne
RT 520 Unika Negro med kul blødstrøgne
RT 521 Unika Negro renfarvede blødstrøgne
RT 522 Unika Alexandria blødstrøgne
RT 541 Unika Kensington blødstrøgne
RT 546 Unika Attika blødstrøgne
RT 548 Unika Hera blødstrøgne
RT 551 Unika Limited blødstrøgne
RT 554 Unika Limited blødstrøgne
RT 555 Unika Limited blødstrøgne

Ovennævnte har en vandoptagelse i området 5-7 vægt %, og en minutsugning omkring 0,5 - 1,0 kg/m², der kan betegnes som meget lav.

Mørtelvalg

Kontakt mørtelleverandør med ovenstående data, for valg af den rette mørtel til disse stentyper.

Vinterbyggeri

Vinterperioden betegnes iht. Vinterbekendtgørelsen som tiden fra 1. november til 31. marts.

Reglerne er gældende for såvel private som offentlige byggerier.

Detaljer i bekendtgørelsen kan ses i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse pr. 18. maj 2011.

Uanset årstiden er det vigtigt, at afdække nyopført murværk for at sikre mod fugt- og frostskafer.

Foranstaltningerne er beskrevet i "TEGL 37, udførelse af blankt murværk" - [Læs vejledningen her](#).

Overfladebehandling med tynde mørtellag

På grund af Unika-klinkernes hårde overflade bør der hertil anvendes en mørtel, som ikke er svagere end KC 35/65/650 med kornstørrelse 0 - 1 mm.

Selve arbejdet skal udføres som angivet i [Murerhåndbogen](#), og det er som ved alle andre murstentyper vigtigt at sikre, at fugerne er trykkede, og fyldt helt frem til stenenes kanter og ikke glittet.

Udvendig overfladebehandling må først påbegyndes 4 - 6 måneder efter opmuringen, og under ingen omstændigheder, før fugerne er hærdet mindst 15 mm ind fra facadesiden.