



Varenr. 3 162 01 00

**OPLYSNINGER FRA DoP**

Stentype / Kategori	U / 1			
Anvendelse	Teglsten for anvendelse i ubeskyttet murværk			
Geometri	G1	I henhold til EN1996-1-1 hulprocent under 25		
Dimensioner, [mm]	ULT	længde 468	Bredde 108	Højde 38
Tolerance, [mm]	T1	længde ±9	Bredde ±4	Højde ±2
Range, [mm]	Rm	længde 10	Bredde 5	Højde 4
Bruttodensitet, middelværdi	1800	kg / m <sup>3</sup>		
Tolerance	D1	±10%		
Trykstyrke, middel, mindst	46	N/mm <sup>2</sup>		
Trykstyrke, normaliseret, mindst	35	N/mm <sup>2</sup>		
Vandoptagelse, maksimum	14	Vægt%		
Frostbestandighed	F2	Frostfast		
Indhold af opløselige salte (Kategori)	S2			
Brandmodstand	A1	indeholder < 1,0% organisk materiale		

**SUPPLERENDE OPLYSNINGER**

Minutsugning, middelværdi ± tolerance	1,5 ± 0,5	kg/m <sup>2</sup>
Eksponeringsklasse	MX3.2, MX4	
Vedhæftning	0,15	N/mm <sup>2</sup> , tabelværdi, EN 998-2, annex C
Forbrug ved 12mm fuger	42	stk / m <sup>2</sup>
Palletering	50	stk
Afsyring	<b>MÅ IKKE AFSYRES.</b> Se vejledning i rengøring af murværk på <a href="http://randerstegl.dk">randerstegl.dk</a>	
Mørtelvalg	Opmuringsmørtel skal være i overensstemmelse med teglstenens værdier for minutsugning og vandoptagelse, samt styrkeegenskaber og holdbarhed i overensstemmelse med statiske påvirkninger og eksponeringsklasse. Se Mørtelvalg i Murerhåndbogen eller spørg mørtelleverandøren	
Bemærk	Tegl er et naturmateriale, og der kan forekomme variationer i farve og struktur. Se derfor prøver eller referencebyggerier med de aktuelle teglprodukter	



HAMMERSHØJ TEGLVÆRK  
TINDBÆKVEJ 16  
8830 TJELE

Revideret ved ændringer i DoP, senest 17/07/2023