RT 880
LAUMANS

NATURRØD MULDENVARIABEL FALSTAGSTEN

Længde	415 mm
Bredde	245 mm
Dækbredde	200 mm
Længde under nakke	390 mm (Underkant nakke til nederste kant af tagstenen)
Lægteafstand	330-350 mm
Vægt	3,7 kg
Forbrug	14,3 stk. pr. m2
Antal pr. bundt	6 stk.
Glansværdi	-
Palletering	300 stk. pr. EUR palle
	150 stk. pr. ½ EUR palle
Anvendelsesområde	Tagdækning ved min. 20° taghældning. Oplægges på undertag.
Tagstenstype	Falstagsten til tagdækning af hældningstage
Dimensioner	Overholder varedeklaration
Mekanisk modstandsevne	Overholdt > 900 N
Brandmodstandsevne	Overholdt
Reaktion på brand	A1
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2/kategori 2
Frostfasthed	Frostprøve metode E, Niveau1
Bemærk	For at opnå det bedste resultat bør der altid foretages prøveudlægning på byggepladsen. Se Randers Tegl´s oplægningsvejledninger for alle tagstenstyper samt “TEGL 36” på www.randerstegl.dk

Revideret 28-09-2022

De anførte mål er vejledende. Tagstenene er produceret iht. DS/EN 1304:2013 og testet med normative referencer.

CE

Gebr. Laumans GmbH & Co.
Stiegstraße 88, D-41379 Brüggen-Bracht
DS/EN 1304:2013

RANDERS tegl